

PALLET JACKET

FICHA TÉCNICA

- Desenvolvido para cargas paletizadas, de traslado aéreo ou marítimo
- Ideal na proteção de produtos sensíveis à mudanças de temperatura
- Protege cargas com embarques fracionados ou consolidados
- Possui isolamento térmico e camada de cobertura com alta adesão.

Propriedades físicas	Método	Especificação
Resistência à tração	ASTM D882	>12 lbs/in
Resistência à perfuração	FTMS 101C/2065	>10 lbs
Iniciação de rasgo	ASTM D1004	>2.0 lbs
Estouro Mullen	ASTM D774	82 PSI
Resistência da costura	ASTM D882	>10 lbs/in
Barreira	O ₂ 0,08 cc/100 in ² / 24h (23°C - 90%UR)	
MVTR	<0,05 g/100 in ² / 24h	
Taxa de reflexão	95% IRR - 45°	

Composição: Filme de Barreira Radiante Metalizado

Peso: 0.75kg

Dimensão: 2m x 1,20m x 1,20m

Embalagem: Sacola de 60cm x 18cm x 4cm

Validade: Sem validade

Descarte: Convencional.

INOVA QUALITY COM. E REP. LTDA
Rua Madre Maria Villac, n° 295
CEP 13180-600 – Sumaré/SP – Brasil
www.inovaquality.com.br

PALLET JACKET

DATASHEET

- Designed for palletized cargo, for air or ocean transit
- Ideal for protecting temperature-sensitive products
- Protects loads with consolidated or fractional shipments
- Has thermal insulation and a high-adhesion covering layer.

Physical properties	Method	Specification
Tensile strength	ASTM D882	>12 lbs/in
Puncture resistance	FTMS 101C/2065	>10 lbs
Tear initiation	ASTM D1004	>2.0 lbs
Mullen burst	ASTM D774	82 PSI
Seam resistance	ASTM D882	>10 lbs/in
Barrier	O ₂ 0,08 cc/100 in ² / 24h (23° C - 90%UR)	
MVTR	<0,05 g/100 in ² / 24h	
Reflection rate	95% IRR - 45°	

Composition: Metallized Radiant Barrier Film

Weight: 0.75kg

Dimension: 2m x 1.20m x 1.20m

Packaging: Bag of 60cm x 18cm x 4cm

Shelf Life: No expiration date

Disposal: Conventional.

INOVA QUALITY COM. E REP. LTDA
Rua Madre Maria Villac, n° 295
CEP 13180-600 – Sumaré/SP – Brasil
www.inovaquality.com.br

PALLET JACKET

FICHA TÉCNICA

- Desenvolvido para cargas paletizadas, de traslado aéreo ou marítimo
- Ideal na proteção de produtos sensíveis à mudanças de temperatura
- Protege cargas com embarques fracionados ou consolidados
- Possui isolamento térmico e camada de cobertura com alta adesão.

Propiedades Físicas	Método	Especificación
Resistencia a la tracción	ASTM D882	>12 lbs/in
Resistencia a la perforación	FTMS 101C/2065	>10 lbs
Iniciación de desgarro	ASTM D1004	>2.0 lbs
Estallido Mullen	ASTM D774	82 PSI
Resistencia de la costura	ASTM D882	>10 lbs/in
Barrera	O ₂ 0,08 cc/100 in ² / 24h (23°C - 90%UR)	
MVTR	<0,05 g/100 in ² / 24h	
Tasa de reflexión	95% IRR - 45°	

Composición: Película de Barrera Radiante Metalizada

Peso: 0.75kg

Dimensiones: 2m x 1,20m x 1,20m

Embalaje: Bolsa de 60cm x 18cm x 4cm

Validez: Sin fecha de caducidad.

Eliminación: Convencional.

INOVA QUALITY COM. E REP. LTDA

Rua Madre Maria Villac, n° 295

CEP 13180-600 – Sumaré/SP – Brasil

www.inovaquality.com.br